

AGUAPLAST SUPER FINE

Extra feine Glättspachtelmasse



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Ideal für hochwertige feine Endbeschichtungen.
- Als Endbearbeitung für Gipsverputze auf großen Flächen.
- Als Endbearbeitung (Q4) für Gipskartonplatten.
- Besonders zu empfehlen als Untergrund für satinierte Oberflächen oder glänzende Farbuntergründe höchster Qualität.

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	3
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	1
Keramikziegel	-
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	2
Mattlack	2
Naturstein, Steinverkleidung	1
Holz, Speerholz, Spanplatte	2
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	-
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	-
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	-
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	1
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	-
Glatter Beton	-
Außenbereich	
Bemalte Fassaden	-
Externer Acrylputz	-
Geflieste Fassaden	-
Feuchte Untergründe	-
Untergründe, die einer konstanten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind	-

EIGENSCHAFTEN

- Extra lange Verarbeitungszeit, die Paste kann 24 Stunden lang verarbeitet werden, dadurch können grosse Mengen gemischt und Zeit gespart werden.
- Liefert Oberflächen mit höchster Haftfestigkeit und Härte, mit gleichmässiger und begrenzter Saugfähigkeit.
- Ausgezeichnete Anwendungseigenschaften.
- Einfach zu schleifen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Pulver
Zusammensetzung	Gips, Füllstoffe, Bindemittel, Zusatzstoffe usw.
Farbe	Weiß
Korngröße	< 100 µm
Dichte	Dichte in Pulverform: 0.9 g/cm ³ Frisch gemixte Pastendichte: 1.6 gr/cc
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Kelle, Schaufel, Spachtel
Mischungsverhältnis	0,5 L / 1kg
Schichtdicke	2 mm
Arbeitszeit	24h
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	30'/0,2mm 24h/2mm
Verbrauch	1 kg/m ² /mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trocknung
Innenraum /Außenraum	Innenraum

VERPACKUNG

Code	Verpackung	Palette
70501-005	Sack 20 kg	50 Säcke

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Saugende Untergründe bei Bedarf mit FIXACRYL oder einer anderen stabilisierenden Grundierung behandeln, um die Oberflächenaufnahme zu verringern. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Tiefe Löcher und größere Risse mit AGUAPLAST UNIVERSAL PRO füllen. Dynamische Risse mit AGUAPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten. Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um

Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

ANWENDUNG

Verwenden Sie zum Mischen des Produkts sauberes Wasser, einen Behälter und Werkzeuge. Mischen Sie im Verhältnis 0,5 L Wasser / 1 kg Pulver. Gießen Sie das Pulver nach und nach unter Rühren in das Wasser, bis eine gleichmäßige, klumpenfreie Paste entsteht. Das Produkt ist sofort einsetzbar. Die Paste bleibt ca. 24 hours verarbeitbar. bei 20 °C. Hohe Temperaturen verkürzen die Arbeitszeit, kalte Temperaturen können die Arbeitszeit verlängern. Rühren Sie nicht um, sobald die Abbindung begonnen hat. Nach Beginn der Aushärtung weder Wasser noch Pulver hinzufügen. Um ein Schrumpfen zu vermeiden, geben Sie nicht zu viel Wasser hinzu. Von Hand mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen. Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Nicht auf glasierten Oberflächen (Fliesen, Mosaik usw.) auftragen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: Säcke 1 Jahr / Karton 3 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut

und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Das Pulver muss gesammelt, dicht in Säcken verschlossen und auf zugelassenen Deponien entsorgt werden. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recyclete und zu 100 % recycelbare Verpackung. Material aus verantwortungsvollen Quellen.



ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

Anwendbare normen:

Klassifizierung nach EN 16566:2014 (G3S1V0W0A0C0R0)

Zertifikate:



EPD S-P-01386

Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, E- 20100 Errenteria
T. +34 943 344 070 · beissier@beissier.es

www.beissier.com

AGUAPLAST SUPER FINE

AAPRIL 2024
v.1.2