

# AGUAPLAST LITE FILL

Enduit allégé de rebouchage.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### PRINCIPAUX USAGES

- Pour reboucher trous et fissures à l'intérieur.
- Sur supports en plâtre, plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, polystyrène, bois et dérivé préalablement imprimé, anciennes peintures.

### APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Rebouche en une seule passe.
- Sans retrait, résistant à la fissuration.
- Excellente adhérence sur supports absorbants.
- Facile à appliquer et poncer.

### PERTINENCE SELON LE SUPPORT

De 1 approprié à 3 très approprié

SUPPORTS	Pertinence
<b>Intérieur - Absorbants</b>	
Béton, ciment, mortier de chaux	3
Béton cellulaire, blocs de béton, blocs silico-calcaires	2
Brique en céramique	2
Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, blocs de plâtre	3
Enduits et plâtre	3
Ciment et panneaux de fibre ciment	2
Peintures mates	2
Pierre naturelle, revêtements en pierre	1
Bois et ses dérivés, contreplaqué, aggloméré	3
<b>Intérieur - Non Absorbants</b>	
Anciennes peintures brillantes, satinées	1
Anciennes peintures à base d'huile, en base solvant	1
Goutellette, crépi et enduits acryliques	-
Revêtements en toile de verre, peints ou non	-
Carrelage mural, mosaïque de pâte de verre, surfaces vitrés	-
Béton lisse	-

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit	
Aspect	Pâte
Composition	Eau, Charges, Liant, additifs, etc.
Couleur	Blanche
Granulométrie	< 200 µm
Densité	0.4 g/cm <sup>3</sup>
Application	
Température	5-35 °C
Outils	Spatule, Couteau de peintre
Épaisseur par couche	10 mm
Temps de travail	Sans limite
Temp de séchage	12 h/mm
Rendement	1.40 kg/m <sup>2</sup> /mm
Séchage/Ponçage/Recouvrement	Après séchage complet
Intérieur/ Extérieur	Intérieur / Extérieur

### CONDITIONNEMENT

Code produit	Conditionnement	Uc x Carton	Palettisation
70475-001	Seau 250 ml	12	98 Cartons
70475-002	Seau 750 ml	12	54 Cartons
70475-003	Seau 4 L	4	36 Cartons

## PRÉPARATION ET APPLICATION

### PREPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur supports secs. Sur supports ayant bonne tenue, cohésifs, et exempts de poussière, graisse, cire ou tout autre substance gênant une bonne adhérence du produit. Éliminer les anciennes peintures, mortiers, enduits etc. ayant une mauvaise tenue et appliquer DELTAFIX ou autre primaire consolidant pour durcir les supports faibles ou farineux. Si nécessaire, traiter les supports absorbants avec FIXACRYL ou un autre primaire stabilisant pour réduire l'absorption du superficielle. Les zones contaminées par des moisissures et/ou des algues doivent être soigneusement nettoyées, puis traitées avec FUNGISTOP ou un autre agent fongicide. Protéger les parties métalliques avec BEISSIER CHAMELEON ou un autre primaire anti-corrosion. En général, les supports doivent être traités et préparés

conformément aux normes locales. En cas de doute, il est fortement recommandé d'effectuer un test préalable à fin de déterminer l'adéquation, la compatibilité et les conditions d'application.

### APPLICATION

Pâte prêt à l'emploi. Appliquer manuellement à l'aide d'une truelle, d'une spatule ou d'une lame en acier inoxydable. Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation. Dans les travaux à l'intérieur, prévoir une ventilation pour assurer un séchage correct. Recouvrable avec toute type de peinture, revêtements muraux, papier peint, etc. après séchage complet.

## PRÉCAUTIONS, STOCKAGE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.

Ne pas appliquer sur supports sujets à humidité constante. Ne pas appliquer sur des supports vitrés (carrelage, mosaïque, etc.).

### CONSERVATION

Conserver à l'abri des températures extrêmes, du gel, de l'exposition directe au soleil et de l'humidité.

Durée de conservation garantie: 24 mois. La meilleure qualité est garantie dans l'emballage d'origine non ouvert.

La date de fabrication peut être lue telle qu'imprimée sur l'emballage et/ou conclue à partir du numéro de lot. Exemple: Lot Nr. 414401 = 2024 Mai 23 (144/365). Bien fermer après l'utilisation.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la dernière fiche de données de sécurité disponible sur [www.beissier.com](http://www.beissier.com).

Éviter le contact direct avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants et des lunettes. Éviter l'inhalation de particules pendant le ponçage. Tenir hors de portée des enfants.

### PROCÉDURES D'ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales. La pâte ne doit pas être jetée dans les égouts. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

### Emballage durable

Emballage recyclé et 100% recyclable



## NORMES ET CERTIFICATIONS

### Normes et Certifications Applicables :

Classification EN 16566 (G3S2V0W0A0C0R0)

**Note:** La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un essai préalable réalisé sur l'ensemble des supports: l'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de réaliser tous les tests nécessaires dus à une modification possible d'un des paramètres et de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.